



RÉSIBLACK

**VERNIS BITUMINEUX DE PROTECTION, D'IMPERMÉABILISATION
DES BÉTONS ENTERRÉS, DU BOIS
ANTI-CORROSION POUR LES MÉTAUX, ENDUIT D'IMPRÉGNATION À FROID
AVANT POSE DE ROULEAUX BITUMINEUX**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : 0,95 +/- 0,05

Odeur : solvantée

Couleur : noir ou brun noir brillant

pH : sans

Point éclair : 70°C



PROPRIÉTÉS

RÉSIBLACK, composition solvantée noire bitumineuse prête à l'emploi, est destinée à protéger de l'humidité et des agents agressifs les ouvrages enterrés en béton, acier ou bois.

Avantages : grâce à ses résines de haute qualité, ce vernis assure une protection anti-corrosion des aciers et des métaux, protège les bois, leurs dérivés et les fibres-ciment des intempéries. Sur le support, forme un film continu fortement adhérent qui imperméabilise la surface évitant ainsi toute pénétration de l'eau par capillarité et toute attaque du support par les agents agressifs. **RÉSIBLACK** est insensible aux variations de température et résiste aux agents atmosphériques.

Domaines d'utilisation : Imperméabilisation : des murs de fondation en béton, des fondations d'ouvrages d'art. Protection : des ouvrages métalliques et des murs de soutènement, de tous les éléments enterrés (réservoirs, citernes, bacs, fosses, canalisations, regards, massifs, etc...), du bois (charpentes, bardeaux, barrières, poteaux, etc...). Primaire d'adhérence : pour les revêtements d'étanchéité, enduit d'imprégnation à froid (EIF) conforme au DTU n°43. **RÉSIBLACK** inhibe la formation de salpêtre dans les caves. Consommation théorique : 6 m² par Litre et par couche. Application de 2 à 3 couches croisées et pures selon la porosité du support. Séchage : 1 heure (hors poussière), 12 à 18 heures pour un séchage à cœur. Plage de températures : de -40°C à +70°C. Températures limites d'application : +5°C à +45°C.

Utilisation de RÉSIBLACK suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Imperméabilisation des murs de fondation en béton, des fondations d'ouvrage d'art, protection des ouvrages métalliques, des murs de soutènement, etc...	Prêt à l'emploi.	Les supports doivent être secs, propres, dégraissés, dépoussiérés et adhérents (exempts de rouille, graisse, boue, poussière, calamine, etc...). RÉSIBLACK s'applique à la brosse, au pinceau, au balai, au pistolet. Laisser sécher 12 à 24 heures suivant la température ambiante entre chaque couche.

Recommandations : ne pas appliquer sur supports humides et bétons de moins de 28 jours d'âge. Travailler à l'air libre ou dans un local ventilé. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement dans un local frais et ventilé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition à une température inférieure à 35°C.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.